

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

# NATURCAL, S.L.

LERSUNDI, 9 - 2º DPTO. 5 48009 BILBAO

TEL.: 94 401 44 42 FAX: 94 401 44 43

e-mail : [naturalcal@naturalcal.com](mailto:naturalcal@naturalcal.com)

## FICHA TÉCNICA CAL HIDRAULICA NHL 2

### RESISTENCIA MECÁNICA

Rc 7 días : 2 a 3 Mpa

Rt 7 días : 0,4 a 0,7 Mpa

Rc 3 meses : 4,5 a 6 Mpa

Rt 3 meses : 1,05 a 1,5 Mpa

Rc 28 días : 3 a 4 Mpa

Rt 28 días : 0,7 a 1 Mpa

Rc 1 año : 6 a 8 Mpa

Rt 1 año : 1,4 a 2 Mpa

### NORMA EUROPEA : EN 459 1-2-3

#### **Nombre comercial**

CAL HIDRAULICA NATURAL PURA - NHL 2 - TERECHAUX

#### Características de la norma

Tiempo de comienzo fraguado : 5 a 6 horas

Resistencia media a la compresión a 28 días : 3,5 Mpa = 35Kg/cm<sup>2</sup>

Masa volumínica aparente (MVA) : 0,45 kg/l

Tasa de cal libre : 58% Ca(OH)<sub>2</sub>

#### **Presentación :**

Saco : 25 kg. Paletización : 40 sacos = 1.000 kgs.

Volumen útil : 40 litros

#### **Indicaciones complementarias :**

Masa volumica real : 2,05 kg/l

Finura Blaine : 10.000 a 11.000 cm<sup>2</sup>/g

Tasa de sílice soluble : 6%

**NOTA :** Estos morteros se pueden reutilizar hasta pasadas 48 horas (resguardado con un plástico), en función de la temperatura y de la protección.

CALES HIDRÁULICAS NATURALES, MORTEROS Y PINTURAS DE CAL CESA SAINT-ASTIER  
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA, PORTUGAL, TODOS LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL, AMERICA DEL SUR Y  
DEL CARIBE