



CAL COLOR ARENA (LISTO PARA EL EMPLEO)

Mortero elaborado a base de CAL HIDRÁULICA NATURAL PURA de Saint-Astier, y áridos seleccionados. Está destinada para la realización de revocos de fachada y rejuntados.

PRESENTACIÓN:

Saco de 35 kg, palet de 1.470 kgs (42 sacos)

CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

- 1 año al resguardo de la humedad en el embalaje original
- Responsabilidad civil del fabricante.

CONSUMO:

- 1,6 a 1,8 kg/m² por mm. de espesor.

PREPARACIÓN DEL MORTERO:

- Añadir 6 a 7 litros de agua por saco de 35 kgs.
- Mezclar mecánicamente de 3 a 5 minutos máximo.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES:

Los soportes estarán sanos, limpios y sin polvo.

APLICACIÓN:

Precauciones climáticas: Temperatura entre 8° y 30°C. Con mucho calor, humedecer los soportes y mantener húmedo el revoco terminado, durante 48 horas, por pulverizaciones moderadas.

Acabado raspado: (7 días mínimo después del secado de la capa de raseo previa)

Aplicar una capa de 10 mm., reglear y dejar fraguar de 2 a 4 horas, dependiendo de las condiciones climáticas. Seguidamente raspar. En caso necesario, quitar las partículas de arena restantes con ayuda de un cepillo suave.

Acabado talochado: (7 días mínimo después del secado de la capa de raseo previa)

Aplicar una capa de 5 mm máximo, reglear y talochar, con talocha de madera, o de esponja (que contenga muy poca agua). En caso necesario, quitar las partículas de arena restantes con ayuda de un cepillo suave

Acabado talochado/liso: (7 días mínimo después del secado de la capa de raseo previa)

Aplicar una capa de 5 mm. máximo, reglear y talochar, con talocha de madera, o de esponja (que contenga muy poco agua). Seguidamente alisar con la llana.

NOTA: El color en las terminaciones talochadas es más claro que en las terminaciones raspadas (en la misma referencia de color).



Masía Can Comas PINEDA DE MAR - BARCELONA



NATURCAL
E-mail: naturcal@naturcal.com

ESPECIALISTAS EN CALES NATURALES
Servicios Técnicos: Tfno: 94 401 44 42