



DREMPEL

PARA APLICAR EN UNA SOLA CAPA (LISTO PARA EL EMPLEO)

El mortero DREMPEL es un revestimiento monocapa, listo para el empleo. Está compuesto básicamente de Cal Natural Pura, de Saint-Astier, arena silíceo y caliza y aditivos seleccionados.

➔ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Certificado otorgado por el CSTBat con el número : 45 M 90

➔ PRESENTACIÓN:

Saco de 30 kg, palet de 1.470 kgs (49 sacos)

➔ CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

- 1 año al resguardo de la humedad en el embalaje original
- Responsabilidad civil del fabricante.

➔ CONSUMO:

- 1,6 a 1,7 kg/m² por mm. de espesor.

➔ PREPARACIÓN DEL MORTERO:

- Añadir 4,5 a 5,5 litros de agua por saco de 30 kgs.
- Mezclar mecánicamente 5 a 10 minutos máximo.

➔ PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES:

Los soportes estarán sanos, limpios y sin polvo.

Sobre soportes de hormigón o no absorbentes, se decaparán y limpiarán; aplicar antes del revoco, un zarpeo, o sino aplicar una primera capa, con la siguiente mezcla: 1 saco de DREMPEL + 0,5 litros de ACROFIX (látex) en el agua del amasado.

Precauciones climáticas: Temperatura entre 5° y 30°C. Desaconsejado en heladas, fuertes vientos, precipitaciones y calor. Con fuertes calores humedecer los soportes y mantener húmedo el revoco terminado, durante 48 horas, por pulverizaciones moderadas.

APLICACIÓN:

Antes de aplicar el mortero, humedecer el soporte.

Acabado raspado: Aplicar una sola capa, regleada y repretada de 15 mm. Después de raspar, el espesor mínimo será de 12 mm.

Después de 24 horas de su aplicación, se debe humedecer y cepillar el revoco, para quitar el grano sobrante y mantenerlo húmedo.

NOTA: El DrempeL, al contener Cal, es menos sensible al ataque de líquenes,



Colonia de Las Mercedes - MADRID



NATURCAL
E-mail: naturcal@naturcal.com

ESPECIALISTAS EN CALES NATURALES
Servicios Técnicos: Tfno: 94 401 44 42