



NATUR DECO (LISTO PARA EL EMPLEO)

Mortero elaborado a base de CAL HIDRÁULICA NATURAL PURA de Saint-Astier, áridos seleccionados, cargas minerales específicas. Destinado a la realización de acabados de revestimiento, principalmente: talochado o liso.

→ PRESENTACIÓN:

Saco de 35kg, palet de 1.470 kgs (42sacos)

→ CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

- 1 año al resguardo de la humedad en el embalaje original
- Responsabilidad civil del fabricante.

→ CONSUMO:

- 1,8 a 1,9 kg/m² por mm. de espesor.

→ PREPARACIÓN DEL MORTERO:

- Añadir 6,5 a 7,5 litros de agua por saco de 35 kgs.
- Mezclar mecánicamente de 3 a 5 minutos máximo.

→ SOPORTES ADMITIDOS:

- Todos los soportes de obra nueva, excepto revocos de yeso o perliescayola.
- En soportes lisos y no absorbentes: Realizar un zarpeo.
- En soportes antiguos: Tendrá que tener un raseo previo.

→ PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES:

Los soportes estarán sanos, limpios.

APLICACIÓN:

Precauciones climáticas: Temperatura entre 5° y 30°C.
Con mucho calor, humedecer los soportes y mantener húmedo el revoco terminado, durante 48 horas, por pulverizaciones moderadas.

Después del secado de la capa de raseo previa:

Acabado talochado: Aplicar una capa de 5 mm máximo, reglear y talochar con talocha de madera, o de esponja (que contenga muy poco agua). En caso necesario, quitar las partículas de arena restantes con ayuda de un cepillo suave.

Acabado talochado/liso:

Aplicar una capa de 5 mm. máximo, reglear y talochar con talocha de madera, o de esponja (que contenga muy poco agua). Seguidamente alisar con la llana.

Acabado raspado:

- 1.- Aplicar una capa de 10 mm reglear y dejar fraguar de 2 a 4 horas dependiendo de las condiciones climáticas.
- 2.- Raspar el revoco.
En caso necesario, quitar las partículas de arena restantes con ayuda de un cepillo suave.



Casal Municipal de Cultura - Museu del Prat
Escola de Música - PRAT DE LLOBREGAT



NATURCAL
E-mail: naturcal@naturcal.com

ESPECIALISTAS EN CALES NATURALES
Servicios Técnicos: Tfno: 94 401 44 42