



THERMODREMPEL

PARA APLICAR EN UNA SOLA CAPA
(LISTO PARA EL EMPLEO)

ESPECIAL PARA TERMOARCILLA

El mortero DREMPEL es un revestimiento monocapa, listo para el empleo. Está compuesto básicamente de Cal Natural Pura, de Saint-Astier, arena silícea y caliza y aditivos seleccionados. Especial para la termoarcilla.

➔ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Certificado otorgado por el CSTBat con el número: 45 M 90

➔ PRESENTACIÓN:

Saco de 30 kg, palet de 1.470 kgs (49 sacos)

➔ CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

- 1 año al resguardo de la humedad en el embalaje original
- Responsabilidad civil del fabricante.

➔ CONSUMO:

- 1,6 a 1,7 kg/m² por mm. de espesor.

➔ PREPARACIÓN DEL MORTERO:

- Añadir 4,5 a 5,5 litros de agua por saco de 30 kgs.
- Mezclar mecánicamente de 5 a 10 minutos máximo.

➔ PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES:

Los soportes estarán sanos, limpios y sin polvo.

Precauciones climáticas: Temperatura entre 5° y 30°C. Desaconsejado en heladas, fuertes vientos, precipitaciones y calor. Con fuertes calores, humedecer los soportes y mantener húmedo el revoco terminado, durante 48 horas, por pulverizaciones moderadas.

APLICACIÓN:

Antes de aplicar el mortero humedecer el soporte.

Acabado raspado: Aplicar una sola capa, regleada y repretada de 15 mm. Después de raspar, el espesor mínimo será de 12 mm. Se debe humedecer y cepillar el revoco, después de 24 horas de su aplicación, para quitar el grano sobrante y mantenerlo húmedo.

NOTA: El Thermodrempel, al contener Cal, es menos sensible al ataque de líquenes,



Vivienda en Zeanuri - BIZKAIA



NATURCAL

E-mail: naturcal@naturcal.com

ESPECIALISTAS EN CALES NATURALES
Servicios Técnicos: Tfno: 94 401 44 42